

FONGILUX

■ DEFINITION.

- Peinture Mat à résine alkyde modifié contenant des agents fongicides et bactéricides.

■ DESTINATION

INTERIEUR/EXTERIEUR

- Laiteries, hammams, locaux humides, caves...

PROPRIETES.

- Empêche le développement des moisissures.
- Grande résistance à la lavabilité.
- Finition mat non jaunissante.

MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparer dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 59.1.
- Lisser toujours dans le même sens.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT
Légèrement thixotropique
DILUANT
White spirit
ASPECT DU FILM
Légèrement poché Mat
DENSITE
1.60 ± 0.05
PERMEABILITA
Impériable à l'eau
EXTRAIT SEC EN POIDS
$56 \% \pm 2$
LIMITE D'APPLICATION
Humidité $\leftarrow$ 85% Température $\rightarrow$ 5°C

SECHAGE (20°C)
Hors poussière : 20 min
Sec : 1 heure
Dur : 12 heures
RENDEMENT
7m ² /kg
CONDITIONNEMENT
5kg et 25kg
TEINTE
Blanc : teinte sur commande
CONSERVATION
1 an en emballage d'origine bien fermé
MATERIELLE
Pincea - Rouleau

CLASSIFICATION : NM 03.3.009. Famille I-classe 4a.

FONGILUX

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS		TRAVAUX DE FINITION
	INTERIEUR	EXTERIEUR	
BETONS ET ENDUITS DE CIMENT	FONDS ANCIENS * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK. * Enduisage et ratissage à l'ENDUIT PRODIGE.	* Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK. * Ratissage si nécessaire par ENDUIT DE CHARGE ECF.	2 couches FONGILUX à 24 heures d'intervalle
	FONDS NEUFS * Ponçage (abrasif n° 40) et dépoussiérage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK. * 2 couches d'ENDUIT PRODIGE.	* Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK. *Ratissage si nécessaire par ENDUIT DE CHARGE ECF.	
PLATRE ET DERIVÉS	FONDS ANCIENS * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * Rebouchage d'ENDUIT PRODIGE	Le plâtre est déconseillé à l'extérieur.	
	FONDS NEUFS * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * Rebouchage d'ENDUIT PRODIGE		
METAUX FERREUX	FONDS ANCIENS * Grattage, brossage, ponçage et nettoyage. * 2 couches d'antirouille de ORANGE ou CHROMATE DE ZING.		
	FONDS NEUFS * Brossage, ponçage, dégraissage et nettoyage. * 2 couches d'antirouille de ORANGE ou CHROMATE DE ZING.		
METAUX NON FERREUX	FONDS ANCIENS * Grattage, brossage, ponçage et nettoyage. * 1 couche WASH PRIMER		
	FONDS NEUFS * Brossage, ponçage, dégraissage et nettoyage. * 1 couche WASH PRIMER		