

INTERMEDIARE GLYMEX GRIS

Systeme glycérophthalique

Primaire Glymex

DEFINITION

Peinture à base résine alkyde à séchage rapide.

DESTINATION

Couche intermédiaire renforçant l'action antirouille du primaire glymex.

Protection des ouvrages métalliques soumis à des ambiances agressives en intérieur comme en extérieur.
Travaux neufs ou de rénovation.

PROPRIETES

Séchage rapide.

Excellent pouvoir couvrant.

Excellent pouvoir antirouille.

CARACTERISTIQUES

	Interm. Glymex SR Gris
Aspect en pot	Peinture fluide
Viscosité à 25°C	110 KU
Poids spécifique Kg/L	1.450 ± 0,050
ES en volume	47% ± 2%
Point éclair	40°C
Aspect du film	Mat
Teinte	Gris
Epaisseur recommandée	35 à 40µ
Rendement théorique	8m2 par Kg
Temps de séchage	HP : 30 mn
	Sec manipulable : 10 h
	Sec recouvrable : 24h
Conditionnement	5Kg - 25Kg
Stockage	12 mois en emballage fermé

CLASSIFICATION : NM03.3.009.

Famille I-classe 4a.



INTERMEDIARE GLYMEX GRIS

Systeme glycérophthalique

Primaire Glymex

⦿ MISE EN ŒUVRE

Matériel	: Pistolet pneumatique – Brosse – Rouleau.
Diluant	: White spirite ou R400
Taux de dilution	: Pistolet pneumatique : 10% à 15% Brosse – Rouleau : 5 à 10 %
Support	: Etat et qualité conformes au DTU

Le support doit être sain propre et dégraissé. Eliminer toute trace de calamine ou de rouille.
Appliquer 1 à 2 couches du primaire .Après séchage, appliquer la peinture l'intermédiaire glymex.

⦿ SECURITE

Ce produit contient des solvant inflammables, il faut donc assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvants.

