

# MONOFILLER

## DEFINITION

C'est un produit basé sur une combinaison de résines acrylique et de nitrocellulose et pigments Anticorrosifs fournissant une bonne et rapide protection.

## DESTINATION

Le produit convient pour le remplissage fin de petits dommages sur la surface de la voiture avant Revêtement de finition.

Convient aussi à la protection des ouvrages métalliques.

Peut être appliqué sur les finis existants, y compris les finitions acryliques et le mastic polyester

## PROPRIETES

Séchage rapide.

Excellent pouvoir couvrant.

Excellent pouvoir antirouille.

Facile à poncer.

Bonne adhérence .

## CARACTERISTIQUES

	<b>Monofiller</b>
<b>Aspect en pot</b>	<b>Peinture fluide</b>
<b>Viscosité à 25°C</b>	<b>120" CF6± 10"</b>
<b>Poids spécifique Kg/L</b>	<b>1.35 ± 0,050</b>
<b>ES en poids</b>	<b>55% ± 2%</b>
<b>Point éclair</b>	<b>30°C</b>
<b>Aspect du film</b>	<b>Mat</b>
<b>Teinte</b>	<b>Gris, beige et blanc</b>
<b>Epaisseur recommandée</b>	<b>40 à 50µ</b>
<b>Rendement théorique</b>	<b>6 -7m<sup>2</sup> par Kg</b>
<b>Temps de séchage ( 20 C°)</b>	<b>HP : 5 mn Sec : 30 mn Dur : 1h</b>
<b>Conditionnement</b>	<b>0.5 litre et 1 litre</b>
<b>Stockage</b>	<b>1 an en emballage fermé</b>



Certifiée ISO 9001 version 2000

## FICHE TECHNIQUE

EDITION Mai 2008

### **MISE EN ŒUVRE**

Matériel : Pistolet pneumatique.  
Diluant : Diluant cellulosique D400 et FORCE 3  
Taux de dilution : Pistolet pneumatique : 100%  
Support : Etat et qualité conformes au DTU

Le support doit être sain propre et dégraissé.  
Appliquer 1 à 2 couches de MONOFILLER.  
Ponçage humide: P800-P1000  
Ponçage à sec machine: P320-P400

### **SECURITE**

Ce produit contient des solvants inflammables, donc il faut assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.  
Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvants.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toute fois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Certifiée ISO 9001 version 2000

## FICHE TECHNIQUE

EDITION Mai 2008