

C 55

DEFINITION

Peinture à base de nitrocellulose plastifiée par une résine synthétique modifiée.

DESTINATION

Laquage des meubles et des boiseries.

Laque opaque pour réparation automobile, carrosserie industrielle et bouteilles à gaz.

Travaux neufs ou de rénovations.

PROPRIETES

Séchage rapide.

S'applique en plusieurs couches de faibles épaisseurs.

Système d'application facile.

Bonne adhérence.

CARACTERISTIQUES

désignation	spécifications
Aspect en pot	Peinture fluide
Viscosité CF6 à 25°C	90"± 5"
Poids spécifique Kg/L	1,050 à 1.25 ± 0,050
Finesse (Um)	≤ 15
ES en poids	45% ± 3%
Aspect du film (α 60°)	≥80
Rendement théorique	9 à 11 m ² par Kg
Temps de séchage à 25°C	HP : 10 min
	Sec manipulable : 30 min
	Dur : 2 h
Conditionnement	20Kg -1 Kg
Stockage	18 mois en emballage fermé

Classe 5a/4a

MISE EN ŒUVRE

Matériel : Pistolet pneumatique.
Diluant : Diluant Cellulosique R400 - Diluant Universel Force 3
Taux de dilution : Jusqu'à 100%

Support : Etat et qualité conformes aux normes en vigueur.
Le support doit être sain propre et dégraissé. Eliminer toute trace de calamine ou de rouille.
Appliquer 1 à 2 couches de l'apprêt cellulosique. Après séchage, appliquer le C 55 en respectant l'intervalle entre couches.

SECURITE

Ce produit contient des solvants inflammables, donc il faut assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits à base des solvants.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toute fois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Siège Social : Km 11.5 LAHFAYA – Route Mediouna- Casablanca. Tél. : 022 97 02 44/45 – Fax : 022 97 05 04
Site Web: www.facop.com – Email: facopmaroc1@menara.ma