

FACOLITH

■ DEFINITION.

- Peinture Mate à base de résine piliolite plastifié, destinée à la protection des façades, se situant dans des endroits humides.

■ DESTINATION

EXTERIEUR

- Protection des façades

■ PROPRIETES.

- Mise en œuvre facile..
- S'applique sur ciment bétons lissés....
- Possède une très bonne adhérence.
- Très bonne résistance aux intempéries.

■ MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

- Lisser toujours dans le même sens.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT
thixotropique
DILUANT
White Spirite
ASPECT DU FILM
Mat
DENSITE
1.65 ± 0.05
VISCOSITE
120 ku ± 0,05
EXTRAIT SEC EN POIDS
74 % ± 2
LIMITE D'APPLICATION
Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE [20°C]
Hors poussière : 1 heure
Sec : 2 heures
Dur : 12 heures
RENDEMENT
6m²/kg
CONDITIONNEMENT
5kg, 20kg et 30kg
TEINTE
Blanc : teinte sur commande
CONSERVATION
1 an en emballage d'origine bien fermé
SECURITE
Inflammable, ne pas respirer en cas de ventilation insuffisante porter si possible un masque de protection

CLASSIFICATION : NM 03.3.009. Famille I-classe 7b1.

FACOLITH

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS	
BETONS BRIQUES ET ENDUITS DE CIMENT	FONDS ANCIENS	* Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'Impregnant ZK ou AQUAPRIM. *Ratissage à l'ENDUIT DE CHARGE ECF si necessaire
	FONDS NEUFS	* Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK.
		*1^{ère} couche de FACOLITH Dilué à 10% au WHITE SPIRIT *2^{ème} couche de FACOLITH dilué à 5% WHITE SPIRIT