

VERNIS MARIN

■ DEFINITION.

- Vernis brillant à base de résine alkydes modifiées.

■ DESTINATION

INTERIEUR/EXTERIEUR

- Protection et décoration des ouvrages en bois.
- Constitue la couche de finition de qualité pour un système de traitement et de décoration pour bois.

■ PROPRIETES.

- Film brillant.
- Application très facile.
- Souple et résistant.
- Conserve au bois l'aspect de sa structure naturelle.
- Il conserve son brillant et sa souplesse en atmosphère marine.

■ MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art
Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT
Fluide
DILUTION
White spirit
ASPECT DU FEUIL SEC
brillant
DENSITE
0.95 ± 0.05
VISCOSITE
150" Cf4 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS
54% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION
Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)
Hors poussière : 2heures
Sec : 4heure
Dur : 24heures
RENDEMENT
10m²/L
CONDITIONNEMENT
1L, 5L
TEINTE
Transparent
CONSERVATION
1an en emballage fermé
SECURITE
Inflammable, ne pas respirer en cas de ventilation insuffisante porter si possible un masque de protection

CLASSIFICATION : NM 03.3.009. Famille I – classe 4a.

VERNIS MARIN

SUPPORTS		PREPARATION DES SUPPORTS	TRAVAUX DE FINITION
BOIS RESINEUX FEUILLUS ou EXOTIQUES	FONDS ANCIENS	* Décapage, grattage, ponçage et dépoussiérage. * Lavage au White spirit ou à l'eau oxygénée et à l'ammoniaque si nécessaire * Ponçage léger et dépoussiérage * 1 couche de TAPAPOROS * Ponçage et dépoussiérage.	* 2 couches du VERNIS MARIN à 12 heures d'intervalle.
	FONDS NEUFS	* Raclage et brûlage des nœuds résineux. * Ponçage et dépoussiérage. * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche de TAPAPOROS. * Ponçage et dépoussiérage.	

N.B : Nettoyage du matériel au WHITE SPIRIT