

DEFINITION.

- Enduit en poudre pour travaux intérieurs, destiné aux rebouchage, enduisage et ratissage.

DESTINATION**. INTERIEUR**

- Enduit de finition avant mise en peinture.

PROPRIETES.

- S'applique très facilement.
- Ne " frise " pas au cours de la 2^{ème} couche.
- Riche en liant, permet des finitions très résistantes.
- Ne présente pas de fissures à la charge.

MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'arts, conformément aux prescriptions du DTU 59.1.
- Il est nécessaire d'éliminer les parties non adhérentes.
- Les enduits ne seront jamais exécutés en ambiance susceptible de donner lieu à condensation, ni sur des supports gelés ou surchauffés ni dans des conditions activant le séchage.

CARACTERISTIQUES.

| |
|----------------------------------|
| ASPECT EN SAC |
| Poudre |
| ASPECT DU FILM |
| Mat, très lisse |
| GRANULARITE |
| Pas de refus à 500 microns |
| PERMEABILITÉ |
| laisse le support respirer |
| DUREE DE VIE DU MELANGE |
| 12heures |
| LIMITE D'APPLICATION |
| Humidité < 85% Température > 5°c |

| |
|--|
| SECHAGE (20°C) |
| Entre 12 heure et 24 heures |
| RENDEMENT |
| 1.5 à 2 m ² /kg |
| CONDITIONNEMENT |
| 25 kg |
| DILUTION |
| Eau |
| CONSERVATION |
| 6 mois en emballage d'origine bien fermé |
| MATERIEL |
| Couteau à enduire |

Classification : NM 03.3.009

Famille III – classe 2.

| SUPPORTS | PREPARATION DES SUPPORTS | | TRAVAUX DE FINITION |
|-------------------------|--------------------------|---|--|
| | INTERIEUR | | |
| ENDUITS DE CIMENT | FONDS ANCIENS | <ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK. * 2 couches de TOP ENDUIT | <p>TOP ENDUIT est recouvrable par toutes les peintures compatibles. EX : IMPERIAL FACONYL LUXOMAT FACOMAT</p> |
| | FONDS NEUFS | <ul style="list-style-type: none"> * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK. * 2 couches de TOP ENDUIT | |
| PLATRE ET DÉRIVÉS | FONDS ANCIENS | <ul style="list-style-type: none"> * Grattage Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * 2 couches de TOP ENDUIT | |
| | FONDS NEUFS | <ul style="list-style-type: none"> * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH.. * 2 couches de TOP ENDUIT. | |