PARCHOCAR

DEFINITION

Ce produit rénove et teinte facilement toutes les parties plastiques et polyesters du véhicule.

DESTINATION

Le produit convient pour le parchoc pvc, rétroviseurs, garnitures et spoilers.

PROPRIETES

Séchage rapide.
Rénove et protège.
Meilleure résistance aux intempéries.
Bonne adhérence.

CARACTERISTIQUES

	PARCHOCAR
Aspect en pot	Peinture fluide
Viscosité krebs à 25°C	100 Ku± 5
Poids spécifique Kg/L	1.10 ± 0,050
ES en poids	55% ± 3%
Point éclair	30°C
Aspect du film	satiné
Teinte	noir
Epaisseur recommandée	40 à 50µ
Rendement théorique	6 -7m^2 par Kg
Temps de séchage (20 C°)	HP : 5 mn Sec : 30 mn Dur : 1h
Conditionnement	0.25 et 1 litre
Stockage	1 an en emballage fermé

MISE EN ŒUVRE

Matériel : Pistolet pneumatique.
Diluant : Diluant cellulosique D400 et FORCE 3
Taux de dilution : Pistolet pneumatique : 100%
Support : Etat et qualité conformes au DTU

Le support doit être sain propre et dégraissé.
Appliquer 1 à 2 couches de PARCHOCAR..
Ponçage humide: P800-P1000
Ponçage à sec machine: P320-P400

SECURITE

Ce produit contient des solvants inflammables, donc il faut assurer une bonne ventilation pendant l'application et séchage.
Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvants.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figur sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toute fois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature e l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente fic n'a pas été modifiée par une édition plus récente.