

## 1. Définition

TERRAFIX est une peinture d'étanchéité satinée, à base de copolymères acrylique Élastiques contient des additives spécialement pour renforcer l'élasticité et l'adhérence au support

Classification selon la norme Afnor NFT 65-005 : famille I, classe 7b2

## 2. Domaine d'utilisation

TERRAFIX est destiné aux terrasses accessibles, toitures, bacs d'eau à usage non Alimentaire, jardin et tous type de façades. Possède une excellente flexibilité et une bonne

résistance aux intempéries.

Ce produit possède une action algicide et fongicide, assurant une protection efficace contre

les algues et les champignons.

TERRAFIX est principalement destinée aux terrasses accessibles. Néanmoins, nous vous

Conseillons de ne pas glisser des objets lourdes sur le film de terrafix

## 3. Caractéristiques techniques

- Aspect : Satiné.
- Couleurs : Blanc, ocre rouge et autres teintes a la demande
- Densité :  $1,30 \pm 0,05$ , conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Temps de séchage :  
Sec au touché : 6 à 8 heures  
Recouvrable : 24 heures
- Rendement : 1,5 à 2,00 m<sup>2</sup>/kg en fonction de l'état du support

## 4. Condition et méthode d'application

\* Matériel d'application : Brosse, rouleau ou pistolet.

\* Mode d'emploi :

- Sur des surfaces poreuses, diluer la 1ère couche jusqu'à 50% avec de l'eau puis appliquer 2 couches sans dilution.

- appliquer directement 2 ou 3 couches croisées sans dilution jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 1 à 1,5 mm minimum pour avoir une bonne étanchéité et durabilité

\* limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C ,  
et supérieur à 40 °C, ni par humidité relative supérieure à 80 %.

## 5. Système d'application

| Système   | Travaux préparatoires   | Finition                           |
|---|---|------------------------------------|
| Surface saine et propre<br>Ciment, béton, plâtre<br>... | Grattage<br>Ponçage<br>Epoussetage<br>Application d'une couche diluée a 50% de l'eau              | 2 a 3 couches croisées de TERRAFIX |
| Surface a rénové :<br>Ciment, béton et enduit divers.   | Grattage<br>Ponçage<br>Epoussetage<br>Nettoyage<br>Application d'une couche diluée a 50% de l'eau | 2 a 3 couches croisées de TERRAFIX |

## 6. Stockage

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## 7. Santé et sécurité

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 256